GOERG & SCHNEIDER
Keramische Massen

Plastisch einzelverpackte Masse Nr. 208

Chemische Analyse:		
	SiO_2	75,0 %
	Al_2O_3	19,6 %
	TiO_2	1,5 %
	Fe_2O_3	1,0 %
	CaO	0,0 %
	MgO	0,3 %
	K_2O	2,6 %
	Na_2O	0,1 %

Keramische Daten:

Trockenschwindung in %:	6		
Brenntemperatur:	1070 °C	1140 °C	1240°C
Brennfarbe:	weiß	hellcreme	creme
Brennschwindung in %:	2	5	7
Wasseraufnahme in %:	11	7	1
Wärmeausdehnungskoeffizient: (WAK)			
20 °C - 400 °C	66	74	67
20° C - 500 °C	69	78	69
20 °C - 600 °C	86	93	80

WAK * 10^{-7}/K

Feuchtedehnung in%:	0,194	0,091

Diese technische Auskunft hat informativen Charakter. Alle Verkäufe erfolgen nach Muster zu den AGB.
Goerg & Schneider GmbH u. Co. KG, Guterborn 1, D-56412 Boden